

MATTE OVERFLADER

GRANITEX MARMOR GRANIT BETON Graffit

RENGØRING

Benyt en blød fnugfri klud.

Der kan benyttes universale, flydende rengøringsmidler uden slibestoffer. – f.eks. en let sulfoopløsning (opvaskemiddel)

Brug ikke skuresvamp, eller andet der kan forårsage ridser.

AFKALKNING

Kalk aflejres uundgåeligt i bunden af vask og omkring armatur, hvilket arter sig ved en ru og grålig overflade.

Afkalkning foretages kemisk med en kalkfjerner, f.eks. fortyndet eddikesyre eller citronsyre.

OBS! Lad afkalkningsprocessen virke i max. 15 minutter og skyld efterfølgende med vand

Er alt kalken ikke opløst gentag processen.

VEDLIGEHOLD

Overfladen er lukket som glas og kræver ingen yderligere behandling end omtalte rengøring og afkalkning.

Dog kan mørke farver opnå en bedre ensartethed og dybde i farven ved behandling med LISCON MAGIC.

Der må ikke benyttes andre former for behandling, f.eks. voks, siliconeolie eller lignende.

The logo for LISCON, featuring the word "LISCON" in a stylized, outlined font where the letters are composed of multiple parallel lines.